



## Technická špecifikácia

### KOLEKCIA ATELIER LUXURY



Kolekcia Atelier je disponibilná v 2 formátoch: Luxury (brezová preglejka) a Diamond (topoľová preglejka)



dĺžka do 2,7 m  
šírka do 32 cm



Tento produkt je vyrobený v súlade s Európskou normou EN13489.

**Produkt :** Viacvrstvé parkety Dub 1 lamela kolekcia ATELIER BR111.

**Rozmery:**

Celková hrúbka (mm)	Hrúbka Dub (mm)	Hrúbka preglejky (mm)	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)
21	6	15	2700	320
				280
			2450	280
2200	240			
19	4	15	2700	320
				280
			2450	280
				240
				205
				170
2200	140			
16	4	12	2450	240
				205
			2200	170
				140
14	3	11	2200	188
12	3	9	2200	188
				140
11	2	9	2200	188
				140

**Štruktúra parkety:**

Štruktúra je tvorená doskou z brezovej preglejky, pokrytej nášľapnou vrstvou dreviny Dub, nalepenej na nej polyvinylacetátovými lepidlami spĺňajúcimi predpísanú kvalifikáciu CARB2.

**Rozmerové tolerancie (EN 13647):**

- Dĺžka: nominálna  $\pm 0,1\%$
- Šírka: nominálna  $\pm 0,2\%$
- Pričné zakrivenie alebo stočenie plochy:  $0,2\%$  nominálnej šírky
- Zakrivenie bokov:  $0,1\%$  nominálnej dĺžky



**KOLEKCIA ATELIER LUXURY**

**Kvality BR111:**

SELECT	Povoľuje maximálne 2 suky veľké 25 mm opravené. Nepovoľuje praskliny ani farebné zmeny dreva. Nepovoľuje beľ.
RUSTIG	Povoľuje maximálnu veľkosť sukov 50 mm opravených. Povoľuje, opravené praskliny a variácie farby. Nepovoľuje kusy so 100% beľou.

**Odolnosť voči nárazom:** Ø uprostred stopy <9 mm.

**Rozmerová stabilita:** Pohyb ≤ 0,29%

(EN-1910)

**Povrchová úprava:** Ultramat (lesk) 10-12%

**Produkty disponibilné v tejto úprave:**

GRAY	SLOAN	BLACK
BROWN	RHONE	JUNGLE
KINGSBRIDGE	LORRAINE	WIND
DRIFT	CHAMBOARD	HORIZON
NORMANDY	ARTIC WHITE	

**Povrchová úprava:** Satinado (lesk) 30%

**Produkty disponibilné v tejto úprave:** BLACK & WHITE  
SNOW

**Odolnosť voči oderu:** 88% lakovaného povrchu po skúške (povinná hodnota vyžadovaná normou: výsledok >50%)  
(EN-13696)

**Odolnosť voči čistiacim prostriedkom:** Lesk = 5; Farba = 5 (norma špecifikuje že hodnoty pre Lesk a pre Farbu musia byť ≥ 3)  
(EN-14342)

**Emisie formaldehydu:** E0  
(EN-120)

**Tepelná vodivosť:** Pre 19 a 21 mm 0,13 W/m<sup>0</sup>K      Pre 11, 12, 14 a 16 mm 0,14 W/m<sup>0</sup>K  
(UNE-92-202)

**Izolácia proti nárazovému hluku:** ΔL<sub>w</sub>: 17 dB  
(UNE-EN-ISO 140-8)

**Požiarne odolnosť:** Cfl-S1  
(UNE 23727)

**Systém frézovania spojov:** Tradičný spoj pero-drážka so zrazenou hranou na 4 stranách.

**Garancia:** 25 rokov pre použitie v domácnosti. Vylúčené patológie hygrometrickej povahy.

**PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU:** Pred inštaláciou je potrebné overiť, či obydlie má všetky svoje výšky a uhly, či sú potery perfektne urobené (horizontálne, referenčné úrovne,...). Musí sa overiť, že zvyšková vlhkosť poteru je menšia ako 2,0%.

**UPOZORNENIE:** Ak sa inštalácia vykonáva na podlahové kúrenie, vlhkosť poteru musí byť nižšia ako 2%. Pri vykonávaní inštalácie musia byť okrem povinnej obvodovej dilatácie zachované aj dodatočné dilatačné škáry.

V dome by mala prevažovať relatívna vlhkosť medzi 45% a 65%, pri ktorej podlaha nemení svoju vlhkosť a tým aj svoje rozmery. Ak vlhkosť prostredia nie je udržiavaná, môže za týchto podmienok podlaha zhoršiť svoje parametre.



Technická špecifikácia  
**KOLEKCIA ATELIER DIAMOND**



nášlapná vrstva 3mm. 100% dub

topoľová preglejka 11mm.

dĺžka do 2,2 m.      šírka do 18,8 cm.



Tento výrobok je vyrábaný v súlade s Európskou normou EN13489.

**Produkt:** Viacvrstvové parkety Dub 1 lamela kolekcia DIAMOND BR111.

**Rozmery:**

Celková hrúbka (mm)	Hrúbka Dub (mm)	Hrúbka preglejky (mm)	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Počet ks v balíku	M2 v balíku
14	3	11	2200	188	6	2,482
				170	6	2,244
				140	6	1,848
11	2	9	2200	188	8	3,308
				140	8	2,464

**Štruktúra parkey:**

Štruktúra je tvorená doskou z topoľovej preglejky, pokrytej nášlapnou vrstvou dreveniny Dub, ktorá je na nej nalepená.

**Rozmerové tolerancie (EN 13647):**

Dĺžka: nominálna  $\pm 0,1\%$

Šírka: nominálna  $\pm 0,2\%$

Priečne zakrivenie alebo stočenie plochy:  $0,2\%$  nominálnej šírky.

Zakrivenie bokov:  $0,1\%$  nominálnej dĺžky



## Technická špecifikácia

### KOLEKCIA ATELIER DIAMOND



#### Kvality BR111:

SELECT	Povoľuje maličké očka (očka). Povoľuje maximálne 2 zdravé suky a 2 suky opravené menšie ako 20mm. Nepovoľuje beľ, opravené praskliny ani farebné zmeny dreva.
RUSTIG	Povoľuje suky vo veľkosti maximálne 40mm opravené. Povoľuje, opravené praskliny a farebné zmeny dreva. Nepovoľuje kusy so 100% beľou.

#### Odolnosť voči nárazom:

Ø uprostred stopy <9 mm.

#### Rozmerová stabilita: (EN-1910)

Pohyb ≤ 0,29%

#### Povrchová úprava:

Ultramat (lesk) 10-12%

#### Produkty disponibilné v tejto úprave:

GRAY	SLOAN	BLACK
BROWN	RHONE	JUNGLE
KINGSBRIDGE	LORRAINE	WIND
DRIFT	CHAMBOARD	HORIZON
NORMANDY	ARTIC WHITE	

#### Povrchová úprava:

Satinado (lesk) 30%

#### Produkty disponibilné v tejto úprave:

BLACK & WHITE  
SNOW

#### Odolnosť voči oderu: (EN-13696)

88% lakovaného povrchu po skúške (povinná hodnota vyžadovaná normou: výsledok > 50%).

#### Odolnosť voči čistiacim prostriedkom: (EN-14342)

Lesk = 5; Farba = 5 (norma špecifikuje že hodnoty pre Lesk a pre Farbu musia byť ≥ 3)

#### Emisie formaldehydu: (EN-120)

E1 < 0.1 ppm

#### Tepelná vodivosť: (UNE-92-202)

0,14W/(K·m)

#### Izolácia proti nárazovému hluku: (UNE-EN-ISO 140-8)

ΔL<sub>w</sub>: 17dB

#### Požiarna odolnosť: (UNE 23727)

Dfl-S1

#### Systém frézovania spojov:

Tradičný spoj pero-drážka so zrazenou hranou na 2 alebo 4 stranách.  
Clic sozrazenou hranou na 2 stranách.

#### Garancia:

25 rokov pre použitie v domácnosti. Vylúčené patológie hygrometrickej povahy.

**PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU:** Pred inštaláciou je potrebné overiť, či obydľie má všetky svoje výšky a uhly, či sú potery perfektne urobené (horizontálne, referenčné úrovne,...). Musí sa overiť, že zvyšková vlhkosť potery je menšia ako 2,0%.

**UPOZORNENIE:** Ak sa inštalácia vykonáva na podlahové kúrenie, vlhkosť potery musí byť nižšia ako 2%. Pri vykonávaní inštalácie musia byť okrem povinnej obvodovej dilatácie zachované aj dodatočné dilatačné škáry.

V dome by mala prevažovať relatívna vlhkosť medzi 45% a 65%, pri ktorej podlaha nemení svoju vlhkosť a tým aj svoje rozmery. Ak vlhkosť prostredia nie je udržiavaná, môže za týchto podmienok podlaha zhoršiť svoje parametre.